

## AD-3

### LÍQUIDO DE CURADO INCOLORO PARA HORMIGÓN FRESCO

Disolución de resinas sintéticas diseñada para impermeabilizar la superficie del hormigón fresco, garantizando una óptima retención del agua de amasado en su interior. Evita retracciones por secado y la aparición de fisuras o grietas, eliminando la necesidad de realizar curados mediante riegos periódicos. Reduce la formación de polvo, incrementa la resistencia a las heladas y asegura la obtención de las resistencias mecánicas previstas.

Es ideal para prevenir la evaporación rápida del agua en superficies de hormigón o mortero fresco expuestas al aire, como pavimentos industriales, pistas de aeropuerto, tableros de puentes, canales y acequias, hormigones vistos, muros de contención, piezas prefabricadas, vigas pretensadas y estructuras de hormigón en general.

#### Características Principales

- Líquido de curado incoloro a base de resinas sintéticas para hormigón fresco.
- Retiene el agua de amasado, evitando retracciones y aparición de fisuras.
- Impide la evaporación rápida del agua en condiciones de viento y calor.
- Elimina la necesidad de riegos continuos durante el curado.
- Reduce la formación de polvo y mejora la resistencia superficial.
- Incrementa la resistencia a las heladas y garantiza el desarrollo de resistencias previstas.
- Fácil aplicación mediante pulverización.
- Forma una película continua e impermeable sobre la superficie.
- Apto para pavimentos, estructuras y elementos vistos.

#### Modo de Uso

Aplicar el producto puro sobre el hormigón fresco mediante pulverización, asegurando la formación de una película fina, uniforme y continua. La temperatura adecuada de aplicación es de 5 a 35 °C. Proteger la superficie tratada de la lluvia durante 2–3 horas, tiempo necesario para el secado inicial. Evitar aplicar sobre superficies encharcadas o con agua libre.

Mantener los envases cerrados y almacenarlos en lugar fresco y seco.

### Beneficios

- Evita la evaporación prematura del agua y mejora el proceso de hidratación del cemento.
- Reduce notablemente la aparición de fisuras, grietas y retracciones.
- Elimina la necesidad de riegos periódicos, ahorrando tiempo y mano de obra.
- Mejora el acabado superficial y reduce la formación de polvo.
- Asegura un curado homogéneo, garantizando las resistencias mecánicas previstas.
- Aumenta la durabilidad y resistencia a heladas en superficies expuestas.
- Incrementa la calidad y rendimiento de pavimentos y estructuras de hormigón.